

**ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ**

**Герметик средней прочности для трубных резьбовых соединений**



**Способ применения**

Полимеризация состава происходит без доступа воздуха. Для достижения лучшего результата удалить с поверхности резьбы грязь, масло, смазки. Нанести достаточное количество состава на 1-2 витка резьбы и собрать соединение. После затягивания не раскручивать.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	диметакрилат
Цвет:	желтый
Плотность при +25 °С:	1,1 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при +25 °С:	75000 мПа·с (диапазон 60000-84000)
Температура вспышки:	>93 °С
Коэффициент теплопроводности:	0,1 Вт/мК
Термостойкость:	-60 °С...+180 °С
Усилия на сдвиг (сталь)*:2893518	13 Н/мм <sup>2</sup> (диапазон 11-23)
Момент отворачивания после срыва*:	7 Н·м (диапазон 9-14)
Стойкость к агрессивным средам:	% от начальной прочности (500 ч, 1000 ч, 5000 ч)
моторное масло (при +125 °С)	100, 100, 100
бензин (при +22 °С)	100, 90, 85
тормозная жидкость (при +22 °С)	100, 90, 80
гликоль (при +85 °С)	100, 90, 80
этанол (при +22 °С)	100, 100, 75
ацетон (при +22 °С)	90, 90, 90
Условия хранения:	в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре от +4 °С до +28 °С
Срок хранения:	24 месяца

\* Испытания на стали при +22 °С через 24 ч

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
тюбик	50 мл	<b>9501011212</b>	1/10

**Особенности**

Универсальный анаэробный гелеобразный герметик резьбовых соединений быстрого отверждения.

Процесс отверждения обусловлен отсутствием воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.

**Область применения**

Применяется для герметизации соединений с крупной металлической резьбой, работающих в условиях высоких давлений, перепадов температур и агрессивных сред. Может использоваться на неактивных материалах, таких как нержавеющая сталь или гальванические покрытия. Диапазон рабочих температур отвержденного продукта составляет от -60 °С до +180 °С.

**Внимание!**

Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Для предотвращения порчи необходимо избегать обратного перелива неиспользованного продукта в оригинальную упаковку.

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.