

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСТРА**Универсальный контактный клей на основе неопрена****Область применения**

Применяется для склеивания дерева, ДВП, твердой облицовки и декоративных панелей, ламината, пластика, твердого ПВХ, полиметилметакрилата, полиэстера, полиамида, поликарбоната, твердых фенольных смол, полиуретана и твердого вспененного каучука, металлов (таких как свинец, сталь, железо, медь, алюминий, латунь), резины, войлока, текстиля, кожи, стекла, стекловолокна, искусственного камня (Corian), бетона, газобетона, гипса, гипсокартона и т.д. Подходит для склеивания однородных и разнородных материалов.

Внимание!

Не использовать для склеивания полистирола, мягкого ПВХ, пленок ПВХ, полиэтилена и полипропилена. Гладкие поверхности должны быть предварительно отшлифованы.

Технические характеристики

Химическая основа:	неопрен
Цвет:	светло-коричневый
Плотность:	0,86 г/см ³
Вязкость:	~3200 мПа·с
Содержание твердых частиц:	25%
Время для нанесения:	10-15 минут при +20 °C
Время в открытом состоянии:	45 минут при +20°C
Окончательная прочность:	24 часа
Температура вспышки:	> -19°C
Температура применения:	+15°C...+25°C
Термостойкость:	-20°C...+125°C
Расход клея:	~200-300 г/м ²
Прикладываемое усилие при склеивании:	7-8 Н/мм ²
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Масса	Артикул	Упаковка
тюбик	65.5 мл	58 г	0893100021	1/12

Особенности

Широкий диапазон применения.

- Склеивает практически все материалы.

Хорошая эластичность.

- Компенсирует подвижность материала.

Устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, воде, спиртам.

Устойчивость к старению.

- Гарантирует долговечное склеивание.

Легко наносится при помощи кисти или зубчатого шпателя.

Может быть окрашен большинством красок.

Не содержит толуола.

- Существенно снижается риск причинения вреда здоровью.

Не содержит силикона.

Способ применения

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Температура применения не ниже +12°C. Нанести клей обильным равномерным слоем на обе поверхности при помощи кисти или зубчатого шпателя (зубчики приблизительно 1 мм). После выдержки 10-15 минут быстро и плотно соединить детали. Части должны быть соединены не позднее, чем через 45 минут после нанесения клея. Время зависит от температуры в помещении при склеивании, толщины клеевого слоя и абсорбирующей способности субстрата. Склеиваемые поверхности необходимо соединить, пока клеевая пленка еще остается липкой, но не прилипает к пальцам при легком нажатии.