MATERIALS TOOLS EQUIPMENT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПОЛИРОЛЬ Р10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Особенности

Инновационный состав на основе оксида алюминия.

Отличное качество полировки и высокий уровень глянца.

- Легко удаляет царапины от абразивного зерна Р1500.

Густая консистенция.

- Полироль не разбрызгивается.

Экономичность.

Не создает большой объем пыли.

- Не требуется трудоемкой очистки прилегающих поверхностей.

Может наноситься вручную или при помощи полировальной машины.

Позволяет эффективно обрабатывать как мягкие, так и твердые лаки.

Не содержит силикона.

Область применения

Абразивная полироль с эффектом высокого глянца для быстрого удаления дефектов покраски после нанесения нового лака, а также повреждений старого лака. Легко и быстро удаляет риску от Р1500 и мельче.

Способ применения

Перед применением встряхнуть бутыль. Нанести полироль равномерно на полировальный круг, небольшое количество – на обрабатываемую поверхность. Установите круг на обрабатываемую поверхность и включите полировальную машинку. Обеспечивая постоянный нажим, обрабатывайте поверхность при скорости машинки 1500-2000 оборотов в минуту до полного удаления дефектов. Удалите остатки полироли салфеткой из микрофибры. Для достижения оптимального результата темные лаки рекомендуется обработать антиголограммной полиролью Р30.

Внимание!

Не подвергать воздействию низких температур!

Технические характеристики

Химическая основа:	окись алюминия, углеводороды, вода
Цвет:	зеленый
Плотность при +20°С:	1,25 г/мл
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
бутыль	1000 г	**2893 . 150 . 010**	1/6

Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.