

ПАСТА МОНТАЖНАЯ

Высокоэффективная густая смазывающая паста для сборки и приработки движущихся деталей

**Особенности**

Твердая смазывающая пленка уменьшает трение, предотвращает горячее схватывание, защищает от износа, гарантирует безопасность запуска.

Высокая термостойкость

Выдерживает температуру от -30°C до $+250^{\circ}\text{C}$

- Кратковременно (без доступа воздуха) выдерживает до $+650^{\circ}\text{C}$
- Хорошая совместимость с материалами.

Высокая несущая способность.

Высокая стойкость к воздействию воды, морской воды, растворов кислот и щелочей.

- Твердые частицы обладают стойкостью к бензину, дизельному топливу и т.д.

Не содержит смол, кислот, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для смазывания пружин, деталей тормозов, открытых зубчатых передач, рулевых передач, вилок поворотных кулаков, переключающих механизмов, оконных петель, задвижек, шарниров, направляющих и т.д.

Подходит для металлов (железо, сталь, цветные металлы, сплавы) и пластиков (фторэтиленпропилен FEP, политетрафторэтилен PTFE, полиэтилен низкого давления, полиамид, поликарбонат, полистирол, полипропилен).

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло, тальк
Содержание твердых частиц:	до 15%
Цвет:	белый
Класс по NLGI (DIN 51818):	1-2
Плотность:	1,2 г/мл
Термостойкость:	-30°C ... $+250^{\circ}\text{C}$, кратковременно до $+650^{\circ}\text{C}$ (без доступа воздуха)
Температура каплепадения:	$>280^{\circ}\text{C}$
Температура вспышки:	$>250^{\circ}\text{C}$
Максимальное трение:	0,08 μ
Пенетрация (DIN ISO 2137):	320 мм/10
Нагрузка сваривания VKA (DIN 51350):	500 кН

Информация об артикулах

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
тюбик	100 мл	08931041	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.