

КЛЕЙ-СПРЕЙ**Быстросохнущий клей для всех легких материалов****Особенности**

Высокая термостойкость.

Прочное схватывание делает возможным применение практически во всех областях.

Быстро высыхает.

- Благодаря быстрому затвердеванию со склеенными материалами можно начинать работать через короткий промежуток времени.

Не проступает через материал.

Регулируемая распылительная насадка.

Не содержит силикона.

Область применения

Применяется для склеивания бумаги, фотографий, картона, войлока, ткани, дерева, МДФ, ДСП, пробки, декоративных и ламинированных панелей, кожи, стали, железа, искусственного камня, пенополистирола, пористой резины и т.д. Не подходит для полиэтилена, полипропилена и PTFE. Совместимость со склеиваемым материалом должна быть проверена заранее в незаметном месте. Особенно хорошо подходит для использования при ремонте транспортных средств, в производственных цехах, распределительных щитах, при монтаже систем вентиляции и т.д.

Способ применения

Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. Тщательно очистить, обезжирить и высушить склеиваемые поверхности. В зависимости от материала, придать поверхности шероховатость перед склеиванием (удалить пыль!). На абсорбирующих поверхностях (например, дерево, войлок) увеличить количество наносимого клея. При контактном склеивании равномерно распылить клей на склеиваемые части с расстояния приблизительно 20-25 см и, в зависимости от толщины нанесения и комнатной температуры, выдержать примерно 5-10 минут. Затем части выравнивать и соединить под давлением. В дальнейшем детали не смещать. Для склеивания при монтаже равномерно распылить клей на склеиваемые поверхности с обеих сторон с расстояния примерно 20-25 см и выдержать короткий отрезок времени. Соедините части, пока клей еще остается влажным. В зависимости от свойств материала, возможно корректировать соединение в течение более длительного периода времени. Не подвергать соединение нагрузке до окончательного отверждения (приблизительно 24 часа).

Внимание!

Не подходит для склеивания мягкого ПВХ, пленок ПВХ и кромок ДСП. При склеивании пенопласта/пенополистирола, сначала клей должен наноситься на небольшую зону для проверки совместимости. Проверить отсутствие изменений не менее, чем через 60 минут. После использования перевернуть баллон и полностью продуть распылительную головку.

Технические характеристики

Химическая основа:	синтетический каучук
Цвет:	бежевый
Плотность при +20 °C:	0,75 г/мл (аэрозоль), 0,78 г/мл (активное вещество)
Содержание твердых веществ:	21,5% (аэрозоль), 33,5% (активное вещество)
Расход:	~200 г/см
Время испарения растворителя:	5-10 минут
Открытое время:	~10 минут
Полное высыхание:	24 часа
Предел прочности на сдвиг:	60 Н/см ²
Температура вспышки:	-41 °C
Температура применения:	+10 °C...+30 °C
Термостойкость:	-40 °C...+60 °C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	0890100055	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.