

НАБОР ДЛЯ СТЕКОЛ WINDSCREEN ADHESIVE CLASSIC



Клей-герметик, праймер очищающие салфетки и кисточка для вклейки стекол

Особенности

Набор для вклейки стандартного лобового стекла автомобиля:

Все необходимое в одном наборе: клей-герметик 310 мл, праймер 10 мл, очищающая салфетка и кисточка для нанесения праймера.

Химическая основа – полиуретан:

Отверждается при воздействии атмосферной влаги с образованием прочной эластомерной мастики.

Высокая начальная прочность сцепления:

Обеспечивает надежную фиксацию на стеклянных и металлических поверхностях.

Отличные эксплуатационные характеристики:

Обладает превосходной водостойкостью, маслостойкостью и стойкостью к старению и солевому туману.

Прочность и эластичность:

Предел прочности на разрыв составляет 6 МПа, относительное удлинение при разрыве >350%, что позволяет выдерживать длительную вибрацию.

Электрическая безопасность:

Не проводит электрический ток и не вызывает коррозии на подложках.

Возможность окрашивания:

После отверждения материал можно окрашивать.

Область применения

Автосервисы: вклейка и герметизация лобовых, боковых стекол, окон и люков в легковых и грузовых автомобилях; идеально подходит для вклейивания лобового стекла в автомобильной промышленности.

Промышленность: герметизация в судостроительной и железнодорожной промышленности.

Способ применения

Все поверхности очистить, обезжирить и высушить. Нанести праймер на внешний край стекла, где будет наносится клей, а также на участки рамки с оголенным металлом и дать праймеру высохнуть. Обрезать наконечник сопла до желаемой формы и размера, чтобы обеспечить нужную высоту борта. Наносить клей с помощью пневматического пистолета для туб 300 мл. Прижать стекло, чтобы обеспечить полный контакт с kleem.

Технические характеристики клея

Основа:	полиуретановый prepолимер
Система отверждения:	под действием влажности воздуха
Цвет:	черный
Плотность:	1,26-1,30 г/мл
Содержание твердых веществ:	>98%
Вязкость при экструзии:	35-55 г/мин (насадка Ballan4мм, 23°C/ 46ар)
Время образования пленки:	20-40 мин. (23°C, 50% отн. влажности)
Скорость отверждения:	> 3 мм/24 часа (23°C, 50% отн. влажности)
Экструдируемость:	>70 мл/мин
Твердость по Шору А:	55-65 (через 7 суток)
Предел прочности на разрыв (DIN 53504):	6 МПа
Предел прочности на сдвиг:	мин. 4,5 МПа (через 7 суток)
Отн. удлинение при разрыве (ASTM D412)	>350%
G-модуль:	1,8-2,4 МПа
Удельно объемное электрическое сопротивление:	10 ¹⁰ Ом·см
Термостойкость:	от -40°C до +100°C
Температура применения:	от +10°C до +40°C
Срок хранения:	9 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Артикул	Упаковка
Набор (клей 310 мл, праймер 10 мл, носик, кисточка, салфетка)	2890023710	1/24

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.