


КЛЕЙ-СТЕРЖНИ ЖЕЛТЫЕ**Для ремонта вмятин на кузове по клеевой технологии****Особенности**

Высокая прочность.

Хорошая термостабильность.

- Устойчив к старению, воздействию воды и УФ-излучения.

Прочно и быстро приклеивает пластиковые адаптеры к окрашенным поверхностям.

- Оптимально подходит для приклеивания адаптеров диаметром от 21 мм и более.

Легко удаляется очистителем (арт. 0893 200 1).

Не содержит силикона и растворителей.

Область применения

Применяется для кузовных работ при ремонте вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия.

Способ применения

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Пластификаторы в пластиках и красках могут влиять на длительность склеивания. Нанести клей в виде точки, пленки или шарика и немедленно соединить склеиваемые части. Дополнительное кратковременное сжатие увеличивает прочность склеивания.

Удаление вмятин с помощью набора для вытягивания вмятин: 1) очистить вмятину подходящим очистителем; 2) нанести клей расплав в центр подходящего адаптера; 3) прикрепить адаптер в самой глубокой точке вмятины и, при необходимости, 4) охладить сжатым воздухом; зацепить скользящим молотком или PinPuller адаптер и выровнять вмятину; 5) с помощью пластиковой лопатки немного приподнять клей-расплав с одной стороны; 6) нанести в зазор спрей для удаления клея (арт. 0893 141) и дать ему подействовать в течение некоторого времени; 7) удалить остатки клея с поверхности одним куском. При необходимости, удалить остатки клея при помощи очистителя (арт. 0893 200 1). Эффективное вытягивание вмятин существенно зависит от температуры воздуха и поверхности деталей. Оптимальный температурный диапазон от +10°C до +30°C. Клей наносится при помощи пистолета (арт. 702 621 1). Для нагрева поверхности рекомендуется использовать фен, для охлаждения – охладитель (арт. 0890 100 0).

Внимание!

Необходимо избегать нагревания при хранении (например, при воздействии солнечных лучей), в связи с возможностью изменения клей-стержнем своей формы. При температуре ниже +10°C не достигается оптимальная адгезия к окрашенной поверхности. При температуре выше +30°C застывание клея может замедляться.

Технические характеристики

Химическая основа:	этиленвинилацетатный сополимер, натуральные смолы
Цвет:	желтый
Длина:	200 мм
Диаметр:	11,5 мм
Плотность при +20°C:	0,93 г/см ³
Температура плавления:	~100°C
Температура применения:	+180°C...+220°C
Время работы:	~15-40 секунд (в зависимости от материала и нанесенного количества)
Время затвердевания:	~30-50 секунд
Твердость по Шору А:	70±20
Предел прочности при сдвиге:	2,0 ± 0,5 Н/мм ²
Предел прочности на разрыв	> 250 Н/см ²
Вязкость при +200°C:	~3,24 Па·с
Термостойкость застывшего клея:	-20°C...+80°C
Срок хранения:	24 месяца (в оригинальной упаковке при комнатной температуре)

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
25 стержней в упаковке	500 г	0890100057	1