

ГЕРМЕТИК ПУ637 FAST

Однокомпонентный высокомодульный универсальный эластичный клей и герметик для швов с выдающимися эксплуатационными свойствами



Особенности

- Постоянно эластичный.
- Быстрая скорость отверждения.
- Консистенция без провисания – исключительная тиксотропия.
- Высокая долговечность и устойчивость к старению.
- Очень хорошая механическая стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокая прочность соединения.
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Легко наносится, легко разглаживается.
- Возможность дальнейшего окрашивания.

Область применения

Конструкция кузова автомобилей, контейнеров, фургонов и т.д. Герметизация швов листового металла. Для снижения вибрации при всех видах работ по сборке листового металла. Для герметизации и склеивания в обрабатывающей промышленности и строительстве. Склеивание подоконников, порогов, ступеней, досок, сборных элементов. Герметик для швов в бетонных, металлических и деревянных конструкциях. Универсальный клей для склеивания внутри и снаружи помещений.

Способ применения

Подготовка поверхности: поверхности соединений должны быть сухими, чистыми и без каких-либо загрязнений. Стекланные, металлические и другие непористые поверхности должны быть очищены от каких-либо покрытий и протерты растворителем. Срежьте верхушку резьбовой части картриджа, прикрутите наконечник и срежьте верхушку наконечника под необходимым углом в соответствии с шириной шва. Снимите алюминиевую наклейку на дне картриджа. Поместите картридж в пистолет-аппликатор. Плотнo заполните шов герметиком. Удалите излишки герметика шпателем, смоченным в мыльной воде.

Внимание!

Избегайте нанесения при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C. Не наносите на замерзшие или влажные поверхности, а также через стоячую воду.

Технические характеристики

Время образования пленки:	30-50 мин. (при 23°C, 50% отн. влажности)
Скорость отверждения:	>3 мм/сутки (при 23°C, 50% отн. влажности)
Плотность при +20°C:	1,18 г/мл
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Термостойкость:	от -40°C до +90°C
Твердость по Шору А (после 28 дней):	35-40
Удлинение при разрыве:	>350%
Предел прочности:	>2 Н/мм ²
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Цвет	Артикул	Упаковка
картридж	310 мл	белый	AA372	1/12
картридж	310 мл	черный	AA373	1/12
картридж	310 мл	серый	AA376	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.