

СУПЕРКЛЕЙ CA 12 20 LV



Надежная фиксация деталей за секунды и высокая прочность соединений.

Особенности

Высокая скорость полимеризации:

Схватывает соединяемые элементы всего за 5–15 секунд, значительно ускоряя ремонтные и монтажные работы.

Низкая вязкость:

Заполняет минимальные зазоры до 0,05 мм за счет отличной текучести.

Высокая прочность соединения:

Создает надежный клеевой шов при соблюдении минимального зазора.

Влагостойкость и термостойкость:

Сохраняет стабильность шва в температурном диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Прозрачный клеевой шов:

Оставляет незаметный стык, сохраняя аккуратный внешний вид изделия.

Универсальность склеивания:

Эффективно соединяет как пористые, так и плотные гладкие основания.

Область применения

Подходит для точного локального скрепления деталей из резины, дерева, камня, фарфора, керамики, стекла и различных видов пластика. Автосервисы: ремонт элементов интерьера, молдингов, пластиковых кронштейнов и резиновых уплотнителей. Промышленность: быстрый монтаж мелких пластиковых, деревянных и искусственных деталей. Быт: восстановление посуды, элементов декора, сувениров и бытовой утвари.

Способ применения

Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и тщательно подогнаны друг к другу. Нанести каплю клея на один из склеиваемых материалов, затем крепко прижать на 5-10 секунд друг к другу. Температура применения от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. С целью достижения наилучшего результата поверхности склеиваемых поверхностей необходимо очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Технические характеристики

Химическая основа:	этилцианакрилат
Цвет:	прозрачный
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$:	1,1 г/см ³
Вязкость при $+25^{\circ}\text{C}$ (ASTM D 1084):	20-25 спз
Температура вспышки:	$>81^{\circ}\text{C}$
Термостойкость:	от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Срок годности:	12 мес.

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
флакон	20 г	BA145	1