

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА 2K REPLAST ME 210 SEC
**Двухкомпонентный клей для ремонта и соединения
пластиковых деталей**

Способ применения

Склеиваемые элементы должны выдерживать нагрузку, поверхности нужно очистить, обезжирить и высушить. Старые остатки клея также необходимо удалить. Необходимо соблюдать время высыхания. Прежде чем прикручивать насадку миксера, удалите немного клея. Первые 2 см клея из насадки миксера также не следует использовать. При нанесении клея миксер должен быть заполнен клеем, чтобы предотвратить образование пузырьков. Соблюдайте инструкции по обработке. Температура обработки должна находиться в пределах от +15°C до +25°C.

Особенности

Подходит практически для любого типа пластика.

- Может использоваться для ремонта и структурного склеивания.

Сертифицирован в соответствии с NSF P1 и EMI CODE EC1+.

- Может применяться для ремонта оборудования в пищевой промышленности.

Снабжен специальной коротким смесительным наконечником

- Оптимальное смешивание при минимальных объемах
- Небольшой расход клея

Ремонтный состав быстро затвердевает, эластичен и может быть отшлифован через короткое время.

Отличная химическая стойкость к ряду жидкостей, таких как бензин, большое количество смазочных масел и этилацетата.

- Не содержит растворителей.

Область применения

Применяется для легкого ремонта и соединения пластиковых деталей, таких как спойлеры, решетки радиатора, зажимы декоративных элементов, кронштейны на фарах, фартуках, бамперах, колесных арках и т. д.

Внимание!

Не подходит для ПЭ (полиэтилена), ПП (полипропилена) или ПТФЭ (политетрафторэтилена). В отдельных случаях могут возникнуть проблемы с адгезией из-за покрытий и антиадгезивов, используемых в некоторых случаях в процессе производства пластмасс. При необходимости проверьте совместимость материалов на невидимом участке.

Технические характеристики

Химическая основа:	двухкомпонентный полиуретан
Цвет:	черный
Плотность при +20°C:	1,27 г/см ³
Время обработки:	210 сек.
Полное время отверждения:	0,5 мм/мин (23°C, 50% отн. влажности)
Температура применения:	от +15°C до +25°C
Термостойкость:	от -40°C до +100°C
Комбинированная прочность на сдвиг и разрыв:	>20МПа
Твердость по Шору А:	70±5
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
картридж	50 мл	0893500052	1/6