

СМАЗКА EP2 CONSTR AGRI

**Многоцелевая, универсальная, водостойкая EP-2
пластичная смазка**
**Особенности**

Универсальная смазка общего назначения.

- Содержит противозадирные и противоизносные присадки.
- Высокое сопротивление износу.
- Повышенные водоотталкивающие свойства, низкая вымываемость водой из подшипника.
- Хорошая адгезия к металлическим поверхностям.

Совместима с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.

Высокая механическая стабильность.

- Подходит для систем централизованной системы подачи в температурном диапазоне от -10°C до $+100^{\circ}\text{C}$.

Область применения

Применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов транспортных средств, смазки узлов сельскохозяйственных и промышленных машин и механизмов, работающих во влажных, пыльных и/или засушливых условиях. Подходит для смазывания главного подшипника, привода шнекового конвейера, шарнира ротора и других узлов трения тоннелепроходческих комплексов. Может служить заменой следующих смазок (при выборе замены проконсультируйтесь со специалистом, возможны отличия в конкретных свойствах): ENI-AGIP LONGTIME GREASE 2 ; ENI-AGIP GREASE CC ; Castrol EPL2, Castrol Spheerol AP3 ; Fuchs RENOLIT FEP 2 ; Total MERKAN 23, Total MULTIS 2 ; Total MULTIS EP 2, Total LICAL EP 2 ; Shell Gadus S2 V220A/AC ; Shell GadusRail S3 AAR AP 1.5 ; Gazpromneft Grease LTS 2.

Технические характеристики

Загуститель:	литий-кальциевое мыло
Цвет:	красный
Класс консистенции по NLGI:	2
Класс по DIN 51502/DIN 51825:	KP2K-40
Класс по ISO 6743-9:	ISO-L-XDCIB 2
Термостойкость:	$-40^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$
Вязкость базового масла при $+40^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 33):	60-80 сСт
Температура каплепадения (ГОСТ 6793):	$>175^{\circ}\text{C}$
Пенетрация (ГОСТ 5346):	$265-295 \text{ мм}^{-1}$
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142):	$<13\%$
Вымываемость водой из подшипника при температуре $+38^{\circ}\text{C}$ и $+79^{\circ}\text{C}$ (ASTM D1264):	$<1,5\%$
Смываемость струей воды с пластины при температуре $+38^{\circ}\text{C}$ (ASTM D4049):	$<7,0\%$
Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при -40°C (ASTM D4693):	$<4,0 \text{ Н}\cdot\text{м}$
Коррозионное воздействие на металлы (ГОСТ 9.080):	выдерживает
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 9490):	
критическая нагрузка P_k	$>1100 \text{ Н}$
нагрузка сваривания P_s	$>2450 \text{ Н}$
показатель износа D_i при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час	$<0,55 \text{ мм}$
Срок хранения:	5 лет

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
туба	420 мл	0893871520	1/20
ведро	18 кг	2893871520	1

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.