

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА MPG INDUSTRY

Высококачественная пластичная смазка с отличными противоизносными, противозадирными свойствами.

Особенности

Высокое сопротивление износу.

Универсальность применения.

- Широкий диапазон рабочих температур.
- Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.

Устойчивость к окислению.

Высокая механическая стабильность.

Хорошая адгезия к металлам.

Смазка пригодна для использования в централизованных системах подачи смазки.

Область применения

Рекомендуется для общего использования в промышленных объектах, узлах машин и механизмов, подшипников грузовых и легковых транспортных средств, работающих в нормальных и тяжелых условиях и требующих применения смазки класса NLGI 2. Смазка имеет температурный диапазон применения от -40 до $+120^{\circ}\text{C}$ (температура узла трения). Может служить заменой следующих смазок (при выборе замены проконсультируйтесь со специалистом, возможны отличия в конкретных свойствах): Agip Grease MU EP 2, Chevron Multifak EP 2, Gazpromneft Grease L EP 2, Gazpromneft Grease L 2, STATOIL UniWay Li 62, STATOIL UniWay Li 42, Mobilgrease MP, Mobil Mobilux EP 2, TOTAL MULTIS EP 2, Shell Alvania EP (LF) 2, Shell Gadus S2 W220 2

**Технические характеристики**

Загуститель:	литиево-кальциевое мыло
Цвет:	желтый/светло-коричневый
Класс консистенции по NLGI:	2
Класс по DIN 51502/DIN 51825:	KP2K-40
Термостойкость:	$-40^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$
Наименьшая рекомендованная температура использования в АЦСС, при которой остаточное давление на вентиле Линкольна составляет не более 550 psig	-10°C
Вязкость базового масла при $+40^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 33-2000):	180 сСт
Температура каплепадения (ГОСТ 6793):	$>195^{\circ}\text{C}$
Пенетрация (ГОСТ 5346):	265-295 мм^{-1}
Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142):	$<12\%$
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ (ГОСТ 9490): критическая нагрузка P_k нагрузка сваривания P_s показатель износа D_i при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час	>940 Н >2990 Н $<0,65$ мм
Срок хранения:	5 лет

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
туба	400 мл	2893874115	1/20

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.