

НАБОР NEW U-SEAL 201

Набор для вклейки автомобильных стекол



Особенности

Готовый к применению набор для вклейки стекол. U-Seal 201 – превосходный, не дающий усадки, быстро сохнущий однокомпонентный эластичный высокомолекулярный полиуретановый клей для стекол. Высыхание клея происходит под воздействием атмосферной влажности. Стабилен, не дает усадки. Стойкость к старению и погодным условиям. Способен противостоять высоко динамичным нагрузкам. Подходит для вклеивания стекол со встроенными антеннами. Вес стекла не более 35 кг. Предотвращает окисление на алюминиевых кузовах.

Область применения

Используется для вклейки и герметизации автомобильных ветровых стекол, окон и люков. Также подходит для герметизации в автомобильной, автофургонной, судостроительной и железнодорожной промышленности. Подходит для герметизации, герметизации швов, простого склеивания, а также для уменьшения вибрации и для шумопоглощения. При кузовном ремонте и кузовостроении. Для структурного остекления.

Способ применения

Удалить уплотнители. Снять щетки стеклоочистителя. Аккуратно срезать стекло. Обработать оставшийся на кузове автомобиля слой герметика таким образом, чтобы слой был равномерной толщины (1-2 мм). В том случае, если старый герметик не является полиуретановым, необходимо полностью удалить его. Нанести U-Primer 130 (грунт) на участки с открытым металлом и лакокрасочным покрытием. Обработать края стекла с помощью очищающей салфетки, и дать просохнуть в течение 15 мин. С помощью аппликатора нанести U-Primer 130 (грунт) для защиты герметика от ультрафиолетового излучения и улучшения адгезии. Дать просохнуть в течение 15 мин. Равномерно нанести герметик на края стекла либо кузова автомобиля. Немедленно после нанесения герметика установить стекло на место и слегка прижать по всему периметру.

Хранение

Сохраняет свои свойства в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5° - 25°С. Хранить в прохладном сухом месте вдали от источников тепла.

Технические характеристики

Основа:	полиуретановый преполимер
Система отверждения:	под действием влажности воздуха
Цвет:	черный
Плотность:	1,36 г/мл
Время образования пленки:	15 мин. (23°С, 50% отн. влажности)
Скорость отверждения:	более 4 мм/24 часа (23°С, 50% отн. влажности)
Удельное сопротивление:	10 ⁹ ом/см
Прочность на разрыв:	9 Н/мм ²
Твердость по Шору А:	55 (через 7 суток)
Модуль упругости:	>2 Н/мм ²
Предел прочности на растяжение при сдвиге:	мин. 2,5 МПа
Отн. удлинение при разрыве (ASTM D412)	>300%
Температура применения:	от +5°С до +40°С
Температура эксплуатации:	от -40°С до +90°С (кратковременно до +140°С)

Информация по артикулам

Описание	Артикул	Упаковка
Набор (клей U-Seal 201 Fast (300мл.), грунт U-Primer (10мл), очищающая салфетка, струна, перчатки	5997 . 731 . 960	1