

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ

Предотвращает произвольное отвинчивание резьбовых соединений, легко демонтируется



Область применения

Применяется для предотвращения самопроизвольного отвинчивания и герметизации резьбовых соединений в случаях, где требуется возможность легкого демонтажа обычным инструментом при ремонте или техническом обслуживании, например, для фиксации регулировочных винтов, а также соединений малого диаметра или крепежа с большой длиной захода резьбовой части.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре от +8°C до +28°C (оптимально – при +8°C). Избегать обратного перелива неиспользованного продукта в оригинальную упаковку. Срок хранения 24 месяца.

Технические характеристики

Химическая основа:	диметакрилат
Цвет:	фиолетовый
Плотность при +25°C:	1,05 г/см³
Вязкость при +25°C:	1200-2500 мПа·с
Температура вспышки:	>93°C
Термостойкость:	-60°C...+180°C
Отверждение на материалах:	% от конечной прочности (0,5/1/6/24 часа)
сталь:	40/60/90/100
нержавеющая сталь:	-/-/10/30
оцинкованная сталь:	-/-/45/85
латунь:	70/80/100/100
Момент срыва (без натяга)/ (с преднатягом)*:	11 Н·м (диапазон 8-14)/ 15 Н·м (диапазон 11-17)
Момент отворачивания после срыва*:	6 Н·м (диапазон 5-7)
Стойкость к агрессивным средам:	% от начальной прочности (500/1000/5000 часов)
моторное масло (при +125°C)	100/100/100
бензин (при +22°C)	100/90/85
тормозная жидкость (при +22°C)	100/90/80
гликоль (при +85°C)	100/90/80
этанол (при +22°C)	100/100/75
ацетон (при +22°C)	90/90/90

* Испытания на стали М10 при +25°C через 24 часа после фиксации

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
флакон	50 мл	2893222050	1/10

Особенности

Однокомпонентный анаэробный резьбовой фиксатор низкой прочности.

- Легко демонтируется при помощи обычных инструментов.

Материал применим на неактивных материалах, таких как нержавеющая сталь или гальванические покрытия.

- Не требует дополнительных активаторов.

Полностью заполняет зазоры, обеспечивая отличную защиту от фрикционной коррозии.

Отличная стойкость к воздействию химических веществ и температуры.

- Устойчив к большому числу растворов щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.

Способ применения

Фиксатор затвердевает при контакте с металлом и ограниченном доступе воздуха. Для оптимального эффекта резьба должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Нанести фиксатор на поверхность крепежа непосредственно перед завинчиванием.