

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ КАПИЛЛЯРНЫЙ**Предотвращает произвольное отвинчивание уже собранных резьбовых соединений****Область применения**

Применяется для предотвращения самопроизвольного отвинчивания и для герметизации резьбовых соединений. В основном для фиксации уже смонтированных узлов, т.е. когда сборка и размещение узлов выполнены до применения фиксатора резьбы, например: винты карбюраторов, контрольно-измерительная аппаратура и другие подобные узлы, работающие в условиях высоких нагрузок, вибраций, перепадов температур и агрессивных сред.

Особенности

Однокомпонентный анаэробный резьбовой фиксатор средней/высокой прочности.

Очень низкая вязкость, высокие капиллярные свойства.

- Проникает в соединение.
- Применим для фиксации уже смонтированных соединений.

Материал применим на неактивных материалах, таких как нержавеющая сталь или гальванические покрытия.

- Не требует дополнительных активаторов.

Полностью заполняет зазоры, обеспечивая отличную защиту от фрикционной коррозии.

Отличная стойкость к воздействию химических веществ и температуры.

- Устойчив к большому числу растворов щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.

Способ применения

Фиксатор затвердевает при контакте с металлом и ограниченном доступе воздуха. Для оптимального эффекта резьба должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Нанести фиксатор на поверхность крепежа непосредственно перед завинчиванием.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре от +8°C до +28°C (оптимально – при +8°C). Избегать обратного перелива неиспользованного продукта в оригинальную упаковку. Срок хранения 24 месяца.

Технические характеристики

Химическая основа:	диметакрилат
Цвет:	зеленый
Плотность при +25 °C:	1,08 г/см ³
Вязкость при +25 °C:	30-70 мПа·с
Температура вспышки:	>93 °C
Термостойкость:	-60 °C...+180 °C
Отверждение на материалах:	% от конечной прочности (0,5/1/6/24 часа)
сталь:	40/60/100/100
нержавеющая сталь:	-/50/100/100
оцинкованная сталь:	-/30/95/100
латунь:	90/100/100/100
Момент срыва (без натяга):/ (с преднатягом)*:	20 Н·м (диапазон 17-29)/ 30 Н·м (диапазон 20-35)
Момент отворачивания после срыва*:	15 Н·м (диапазон 10-20)
Стойкость к агрессивным средам:	% от начальной прочности (500/1000/5000 часов)
моторное масло (при +125 °C)	100/100/100
бензин (при +22 °C)	100/90/85
тормозная жидкость (при +22 °C)	100/90/80
гликоль (при +85 °C)	100/90/80
этанол (при +22 °C)	100/100/75
ацетон (при +22 °C)	90/90/90

* Испытания на стали М10 при +25 °C через 24 часа после фиксации

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
флакон	50 мл	2893290050	1/10