

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ОСК

Липкое противопылевое покрытие для стен окрасочных камер на водной основе.



Особенности

Пленка, создаваемая покрытием, собирает и удерживает пыль, а также защищает стены окрасочных камер от загрязнений.

Остается эффективным в течение длительного времени, имеет нейтральный запах, прозрачный цвет.

Легко наносится с помощью распылителя, кисти или валика.

Легко удаляется теплой водой или мойкой высокого давления.

Обеспечивает чистоту стен, помогая достичь наилучшего результата покраски.

Область применения

Защита стен окрасочных камер при малярных работах в автомобилестроении и при малярно-кузовном ремонте.

Способ применения

Состав наносится одним полным слоем с краскопульта с соплом 1.8-2.5 мм, так же для нанесения может быть использована кисть или валик. Инструмент после нанесения промыть водой. Покрытие легко удаляется при помощи теплой воды или мойки высокого давления. Легко удаляются со стен камеры следы лакокрасочного опила. При наличии сплошного слоя краски, необходимо нарушить его целостность для обеспечения доступа воды к водорастворимому покрытию. Замена покрытия производится при утере липкости.

Хранение:

Хранить вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Температура хранения должна быть в пределах от 10°C до 35°C.

Технические характеристики

Цвет:	прозрачный
Расход:	7-10 м ² /л
Толщина слоя:	20-40 мкм
Термостойкость:	70°C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	5 л	5997 . 754 . 215	1
канистра	20 л	5997 . 754 . 216	1

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.