

ГЕРМЕТИК DP300
Постоянно эластичный герметик с высокой термостойкостью
**Область применения**

Применяется для герметизации элементов двигателя и шасси, например, в производстве автомобилей и двигателей, тракторостроении, электротехнической промышленности, при производстве турбин и атомных электростанций, оборудования для различных отраслей промышленности, снаряжения и т.д. Благодаря своей отличной тепловой, механической и химической стойкости идеально подходит для уплотнения соединений с высокими и критическими требованиями. Одобрен практически всеми крупными производителями автомобилей.

Технические характеристики

Химическая основа:	полиуретан
Цвет:	красный
Плотность при +25 °C:	1,12 г/мл
Термостойкость:	-50 °C...+270 °C, кратковременно до +300 °C
Максимальная заполняющая способность:	0,10-0,15 мм
Температура вспышки:	-5 °C
Диапазон рабочих температур:	+10 °C...+60 °C
Соединяемые поверхности:	металл/металл, метал/пластик, пластик/пластик
Химическая стойкость:	минеральное масло, синтетические масла, смазки, бензин, керосин, масла, присадки, газы, водно-гликолевые смеси с метанолом, антифризы, охлаждающие жидкости

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
тубик	80 мл	0890100048	1/10

Особенности

Постоянно эластичный высоко адгезивный герметик на основе полиуретана.

- **Высокая степень герметизации благодаря постоянной пластичности (не затвердевает).**

Стойкость по отношению к вибрациям, даже после многолетней эксплуатации.

Высокая клеящая способность.

- **При нанесении не вытягивается в нити.**
- **Не стекает с вертикальных поверхностей.**

Термостойкость от -50 °C до +270 °C, кратковременно до +300 °C.

Низкая теплопроводность.

Не вступает в реакцию с металлами или другими материалами, предотвращает атмосферную коррозию.

Устойчив к воздействию воды, бензина, керосина, различных масел, синтетических смазок, водно-гликолевых смесей с метанолом, антифризов, охлаждающих жидкостей, содержащих фреоны.

Легко удаляется.

Не содержит силикона.

Не токсичен.

- **Регистрация NSF, класс P1.**

Нельзя использовать вместо твердых герметизирующих материалов, но можно совместно с ними.

Способ применения

Герметизируемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Нанести герметик с обеих сторон. Соединить части примерно через 10 минут. При герметизации резьбовых соединений затянуть их через несколько минут.

Внимание!

Не является заменой твердых прокладок. Может быть использован только в сочетании с твердыми уплотнителями. Не подходит для герметизации масляных поддонов.